

CATALOGO FILMS 2007

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta.cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta .cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

Film Seguridad

FILM SEGURIDAD	SF 50 CL	SF 100 CL	SF 200 CL	SF 300 CL
Transmisión Solar	83%	81%	81%	76%
Reflexión Solar	9%	9%	9%	10%
Absorción Solar	8%	10%	10%	14%
Transmisión Luz Visible	89%	89%	89%	83%
Reflexión Luz Visible	10%	10%	10%	11%
Coefficiente Sombra	.97	.97	.96	.92
Transmisión U.V.	< 2%	< 2%	< 2%	< 1%
Rechazo Total Energía Solar	16%	16%	16%	20%
Fuerza de la Tensión (lb/in 2)	28,000	33,100	27,600	23,400
Fuerza de Rotura (lb/in)	56	132	193	373
Elongación hasta Rotura	170%	167%	170%	149%
Resistencia al Arrancado (g/in)	>3200	>3200	>3200	>1550
Fuerza de la Punción	45	74	121	226

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta .cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

Film de Control Solar - Films Reflectivos

TIPO DE FILM	SH-015-P	TI-20P	TI-35S
Transmisión Luz Visible	15%	20%	35%
Reflexión Luz Visible	52%	12%	8%
Transmisión U.V.	< 2%	< 2%	<2%
Total Energía Rechazada	76%	60%	53%
Espesor	1,5 mil	1,5 mil	1,5 mil
Color	Plata	Gris Oscuro	Gris Claro

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta .cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

Film de Control Solar - Films Neutros

TIPO DE FILM	CH05-S	CH20-S	CH35-S
Transmisión Luz Visible	6%	18%	38%
Reflexión Luz Visible	5%	5%	5%
Transmisión U.V.	< 2%	< 2%	<2%
Total Energía Rechazada	16%	15%	14%
Espesor	1 mil	1 mil	1 mil
Color	Negro	Gris Oscuro	Gris Claro

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta .cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

Film de Control Solar - Films Neutros

TIPO DE FILM	CG20-S	CG35-S
Transmisión Luz Visible	18%	38%
Reflexión Luz Visible	5%	5%
Transmisión U.V.	< 2%	< 2%
Total Energía Rechazada	15%	14%
Espesor	1 mil	1 mil
Color	Gris-Verde	Gris-Verde Claro

TIPO DE FILM	B20-P	B35-S
Transmisión Luz Visible	20%	38%
Reflexión Luz Visible	5%	5%
Transmisión	< 2%	< 2%
Total Energía Rechazada	14%	14%
Espesor	1,5 mil	1 mil
Color	Bronce	Bronce Claro

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta .cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

Film Neutros para Termopanel

TIPO DE FILM	SH 60-P	AG-70-P
Transmisión Luz Visible	62%	65%
Reflexión Luz Visible	9%	9%
Transmisión U.V.	< 2%	< 2%
Total Energía Rechazada	42%	40%
Espesor	2.0 mil	2.0 mil
Color	Neutral	Neutral

TECNOCINTA S.A.

Florencio Barrios 1685 Of 04 - Las Condes, Santiago

Fono (2) 3250157 . 4584783 Fax: (2) 2293037

www.tecnocinta .cl e-mail contacto@tecnocinta.cl

Film Control Visual

FILM CONTROL VISUAL

Fm200

Transmisión Luz Visible

67%

Reflexión Luz Visible

18%

Transmisión Luz U.V.

< 2%

Total Energía Solar Rechazada

20%

Espesor

1.5 mil

Color

Blanco Matte